

## DUPLI-COLOR PRIMA COLOR

## Fiche Technique



Qualité à base d'acrylique à séchage rapide pour de nombreuses possibilités d'application. Une large gamme de teintes à succès, principalement orientées selon RAL. Également disponible en vernis transparent et apprêt. Convient pour le bois, le métal, le papier, le verre ou les plastiques durs pouvant être vernis ainsi que de nombreux textiles. Également utilisable pour la conception de crépi, béton et pierre naturelle. Le revêtement offre une bonne durabilité pour une utilisation en intérieur et en extérieur, y compris une résistance temporaire à l'essence — un contact bref suivi d'un nettoyage immédiat n'affectera pas la surface.

**N° comm.:** 788765, 788819, 788888, 788895, 788987, 789007, 360367, 360381, 404855, 404985, 405029, 405579, 406064, 406071, 406088, 646829, 788703, 788710, 788727, 788734, 788741, 788758, 788772, 788789, 788796, 788802, 788826, 788833, 788840, 788857, 788864, 788871, 788901, 788925, 788949, 788956, 788970, 788994, 789014, 789021, 789038, 789045, 789052, 789069, 789076, 789083, 789120, 792359, 792373, 792397, 792403, 792700, 844379, 844386, 844393, 855528, 855559, 855566, 855573, 857324, 861079, 889707, 100558, 100559, 100560, 100561, 100562, 100563, 100564, 100565, 100566, 100570, 100591, 100592, 100593, 100594, 100597, 100599, 100601, 100602, 100603, 100605, 100615, 100606, 100607, 100608, 100612, 100613, 100614, 100983

### Qualité & propriétés

Qualité d'acrylique haut de gamme  
séchage rapide  
Très bonne couverture  
Teinte exacte  
adhérence exceptionnelle sur de nombreux matériaux  
Bon écoulement, surface lisse, surface polissable  
Convient pour le vernissage d'objets à l'intérieur et à l'extérieur  
résistant aux intempéries, à la lumière, aux UV  
résistant aux rayures, aux chocs et aux coups  
faible écoulement

### Données physiques & chimiques

Base: Résine acrylique  
Nom de la couleur:

- orangé pur
- violet bruyère
- vert émeraude
- vert mousse
- gris clair
- brun cuivré
- gris poussière
- brun gris
- rouge de sécurité
- vert feuillage
- orangé signalisation
- bleu saphir
- gris fer
- rouge pourpre
- bleu turquoise
- blanc signalisation
- jaune narcisse
- blanc perlé
- ivoire clair
- jaune colza
- jaune signalisation
- orangé sang
- rouge feu
- rouge carmin
- rouge rubis
- rouge signalisation
- lilas bleu
- bleu outremer
- bleu gentiane
- bleu clair
- bleu ciel
- bleu signalisation
- vert réséda
- gris argent
- gris graphite
- gris pierre
- gris silex
- gris agate

- brun noisette
- brun chocolat
- blanc de sécurité
- noir foncé
- aluminium blanc
- blanc pur
- jaune or
- jaune zinc
- orangé jaune
- vert menthe
- gris noir
- jaune de sécurité
- gris anthracite
- gris signalisation A
- blanc gris
- jaune melon
- gris petit-gris
- gris fenêtre
- aluminium gris
- vert jaune
- gris signalisation
- blanc crème
- violet de sécurité
- bleu nocturne
- vert herbe
- gris souris
- rouge oxyde
- rouge brun
- brun de sécurité
- bleu de sécurité
- bleu eau

**Finition:**

- brillante GU
- matte GU
- semi-matte GU

**Efficacité:**

- 400 ML – 0,8-1,3 m²
- 500 ML – 1-1,6 m²
- 600 ML – 1,2-2 m²

Sec au toucher: 40 min

Sec hors poussière: 12 min

Totalement sec: 2 h

Recouvrable: 2 h

Surfaces: wood, metal, paper, glass, plaster, concrete, natural stone, paintable hard plastics, textiles.

Température de fonctionnement minimale: 10 °C

Température de fonctionnement maximale: 25 °C

Point d'inflammabilité:

- n.a.
- n.a. °C

Résistance aux températures: 80 °C

Stabilité de stockage: 10 y

Contenu:

- 400 ML
- 500 ML
- 600 ML

## Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement les instructions figurant sur l'emballage et prenez les mesures appropriées.

Traitement :

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. Éliminer les anciennes couches de peinture non adhérentes et la rouille, poncer la surface et appliquer une couche d'apprêt. Après le séchage, poncer la couche de support (grain 600).

Utilisation :

La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse. L'aérosol doit être à température ambiante. Température de traitement optimale entre 15 et 25 °C. Agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant utilisation et effectuer un test de pulvérisation. Distance avec la surface à traiter env. 25 à 30 cm. Appliquer le vernis en plusieurs couches fines. Avant d'appliquer la couche suivante, agiter à nouveau l'aérosol.

Après utilisation, nettoyer la valve (retourner la bombe et appuyer sur la buse pendant env. 5 secondes).

Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air et de l'épaisseur de couche appliquée.

Conseils pour appliquer le vernis par pulvérisation Protéger l'objet et l'environnement de la brume de pulvérisation. La température doit être comprise entre +10 °C et +25 °C, humidité de l'air max. 60 %. Conserver au sec. Protéger des rayons directs du soleil et d'autres sources de chaleur. Utiliser uniquement par temps sec, dans des endroits abrités du vent et dans des pièces bien aérées. Suivez les textes d'avertissement sur les étiquettes !

### **Sain pour l'environnement**

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

### **Élimination**

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que «déchets spéciaux».

### **Marquage/Étiquetage**

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS200 et TRG300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

**À compter du Mai 15, 2025** – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.